

SALVATETTO

PITTURA ACRILICA OTTIMALE PER LA PROTEZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO E FIBROCEMENTO (ETERNIT)

Confezioni di vendita:
0,75-4-14 Litri

Cartelle colori:
4 tinte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1200 $\pm$ 20 g/l

Resa: 6-10 mq/Lt in funzione del supporto.

Viscosità: CF4 20°C 80"

Residuo secco: 47 $\pm$ 2%

Ceneri: 24 $\pm$ 1%

Composizione:

Prodotto a base di resina acrilica di media durezza e cariche selezionate.

Temperatura minima d' applicazione: 10 °C

Prestazioni:

L'elevato contenuto di resina acrilica e l'impiego di cariche selezionate rendono questo materiale idoneo per la verniciatura di eternit. Il film di vernice depositato rende la superficie idrorepellente.

Resistenza agli agenti atmosferici

Ottima. Grazie alle doti di idrorepellenza, elasticità e traspirabilità delle resine acriliche, il prodotto impedisce fenomeni di microfessurazioni e sbollamenti.

Campi di impiego:

Verniciatura protettiva di calcestruzzo ed eternit.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Preparazione del prodotto

* Per applicazione a pennello diluire con 5-10% di acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

* Per applicazione a rullo e spruzzo diluire con 7-15% di acqua.

Attrezzi

- * rullo di pelo
- * penelessa
- * spruzzo
- * airless

Preparazione del supporto

Superfici con preseza di mufte o muschio all'esterno

- 1)Trattare la superficie con RISANANTE BIOCRIL.
- 2)Fissare con 2 mani di MICROFISSANTE ACRILICO diluito.

Superfici normali

- 2)Fissare con 2 mani di MICROFISSANTE ACRILICO diluito.

NOTIZIE UTILI

Teme il gelo. Lavare gli attrezzi con acqua

Non applicare con umidità relativa >80% ed umidità del supporto >10% e con temperature ambientali inferiori a +5°C superiori a +35°C evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.