

# VETRIFICANTE ACRILICO

TRASPARENTE DI FINITURA ACRILICO AD EFFETTO LUCIDO PER LA PROTEZIONE DEL CEMENTO INTERNO/ESTERNO IMPEDISCE LA CARBONATAZIONE E LO SGRETOLAMENTO

**Confezioni di vendita:**  
1-5-14 Litri

**Cartelle colori:**

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Peso specifico:** 1000  $\pm$ 20 g/l

**Resa:** 7-12 mq/Lt

**Viscosità:** CF4 20°C 15"

**Residuo secco:** 41  $\pm$ 2%

**Ceneri:** 4  $\pm$ 1%

### Composizione:

Prodotto a base di resina acrilica, termoplastica di media durezza con eccezionale compatibilità a supporti cementizi

**Temperatura minima d' applicazione:** 10 °C

### Prestazioni:

Non altera il colore del supporto su cui è applicato, lo protegge garantendogli il massimo grado di impermeabilità.

### Resistenza agli agenti atmosferici

Ottima. Applicato su calcestruzzo, realizza una efficace barriera alla penetrazione della CO<sub>2</sub> (anidride carbonica), che provoca la carbonatazione.

### Campi di impiego:

Trattamento protettivo/conservativo di pietre, laterizi e calcestruzzi.

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### Preparazione del prodotto

Trattamento protettivo calcestruzzo diluire 1-4 con acqua (4 parti di acqua).

Trattamento protettivo pietra e laterizi diluire 1-5 acqua.

Trattamento lucidante di lavabili ecc. diluire con 5% di acqua.

### Preparazione del supporto

Il prodotto va utilizzato su superfici già pitturate con pitture di qualità; (es. lavabili acrilici), oppure su superfici dure, come calcestruzzo (per prevenire la carbonatazione), pietra e laterizi

### Attrezzi

- \* rullo di pelo
- \* penelessa
- \* spruzzo
- \* airless

## NOTIZIE UTILI

Teme il gelo. Lavare gli attrezzi con acqua

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo. E' sconsigliata l'applicazione su muri pitturati a tempera.

Per ottenere un ottima vetrificazione del supporto è necessario che la pittura sottostante sia perfettamente ancorata al muro.

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.